



Vizsgálati jegyzőkönyv - minősítő vizsgálat Aszfalt magminta

Angelo Benedetti Europe Kft.
Szilágyi Erzsébet fasor 73.
H 1026 Budapest

Iktató sz. SZE/2024/01016
Külső azon. F-40
Munkaszám SZE/2024/00072

Keverék típusa: **Burkolatfelújítás RE-HEAT technológiával**

Aszfaltkeverőtelep: -

Mintavevő: **Savanya Róbert**

Mintavételi hely: **építési helyszín**

Származás helye: **4519 j. Csongrád-Szeged összekötő út 2+000-3+000 kmsz**

Szelvényezés: **2+500 kmsz.**

Beérkezés dátuma: **24.09.2024**

Mintavétel dátuma: **24.09.2024 14:00**

Vizsgálat dátuma: **25.09.2024**

Megjegyzés:

Eszköz neve (száma): Tolómérő (1148), Analizátor (200 9504),
Szítarázó (111), Szítasorozat (200 SZ/A), Szárítószelekrény (8515-
0483), Labormérleg (Sartorius 60603509),

:

megjegyzés:

vizsgálatot végezte:

Martinák Andrea, laboráns

műszaki tartalomért felelős:

Kozma Szilárd, egységvezető

Dátum: **25.09.2024**



Vizsgálati eredmény aszfaltkeverék:

Jellemző <i>dőlt betűs: nem akkreditált</i>	szimb	Szabvány / eljárás	Érték	Egység	Előírt értékek e-UT 05.02.11:2010	---	
						TT érték	Tűrészatár
Oldható kötőanyag-tartalom	S	MSZ EN 12697-1:2020, 5.4.2.1 szakasz	5,8	m/m%	-		
Hézagmentes testsűrűség	ρ_{mv}	MSZ EN 12697-5:2019, 9.2 szakasz	2,418	Mg/m³	-		
Testsűrűség	$\rho_{t\ ssd}$	MSZ EN 12697-6:2020, 9.3 szakasz B eljárás	2,397	Mg/m³	-		
Hézagtartalom	V _a	MSZ EN 12697-8:2019	0,9	V/V%	-		

Vizsgálati eredmény fűrt minta:

Jellemző	szimb	Szabvány / eljárás	Érték	Egység	Előírt értékek e-UT 05.02.11:2010
Testsűrűség	$\rho_{t\ ssd}$	MSZ EN 12697-6:2020, 9.3 szakasz B eljárás	2,320	Mg/m³	-
Hézagtartalom	V _a	MSZ EN 12697-8:2019	4,1	V/V%	-
Rétegvastagság		MSZ EN 12697-36:2022, 6.1 szakasz	35	mm	-
Tömörési fok	k	MSZ EN 12697-9:2003 (visszavont), 4.1. szakasz	96,8	%	-